

Boletim Técnico versão 1 de 11/2017



Textura Acabamento Riscado #12 – Código 9512

Descrição: Indicado para obter risco de malha 12 e disfarçar imperfeições em superfícies externas e internas impedindo a penetração de água e protegendo a superfície. Possui ótima resistência a intempéries poder de enchimento e rendimento, com fácil aplicação e super resistente.

Disponível em barrica com 25kg e galão com 3,6L

Propriedades Físico-Químicas:

Aspecto: massa branca texturizada

Sólidos por Peso: 80,00 a 82,00%

Peso Específico: 1,940 a 1,960 g/cm³

pH: 9,5 – 10,5

Prazo Validade: 12 meses na embalagem fechada.

Após abertura da embalagem o produto deve ser consumido imediatamente.

Ao armazenar evite deixar um espaço (coluna de ar) muito grande na embalagem.

Informações Técnicas:

Acabamento: Riscado texturizado branco

Método de aplicação: desempenadeira de aço para a aplicação, para efeitos especiais são sugeridas as mais diversas técnicas disponíveis no mercado.

Diluição: até 5% com água limpa, se necessário

Evite deixar um filme muito grosso e com veios.

Número de demãos: 01

Intervalo entre demãos: não se aplica, produto única demão

Tempo de secagem ao toque: 01 hora

Tempo de secagem ao manuseio: 24 horas

Rendimento: até 9m²/demão/Barrica25kg

Durante o processo de aplicação pode haver diferenças na camada aplicada, impactando diretamente no rendimento final do produto.

Limpeza: utilize água e sabão neutro

• Sempre misturar bem antes de iniciar o uso, para manter a cor, secagem e as demais características do produto inalteradas.

• Evite pintar em dias frios abaixo de 10°C, em dias quentes acima de 35°C e/ou dias chuvosos com umidade do ar acima entre 80-90%. Nestas condições pode haver problemas na secagem, aderência, brilho e manchamentos.

Composição:

Produto à base de resina acrílica modificada, cargas minerais, aditivos especiais, biocidas e água.

Produto não classificado no código ONU.

Produto classificado conforme norma NBR 11702 – Tipo 4.6.3

Consulte demais produtos da linha.

(16) 3368-7461

Rua Vereador José Pinheiro Filho, 76
Jd.Tangará - São Carlos, SP- CEP 13.568-100

www.h2omais.com.br

